



HŐÁLLÓ POLIURETÁN CSIGATÖMLŐ

Szín:

Fekete

Hőmérséklet:

-40°C +125°C (rövid ideig +150°C)

Alapanyag:

Hőálló poliuretán
beágyazott acélspirál erősítéssel

Tulajdonság:

Sima belső felület
Flexibilis és rugalmas
Kopás- olaj és oldószerálló
Spirálok közötti falvastagság: 0,9mm (további falvastagságok: 0,4mm-től 6mm-ig)

Felhasználható:

Közepes és nagy szívóigénybevételre, forró koptató hatású anyagok
(fa-, fémforgács, por, műanyag granulátumok), vegyianyag tartalmú gőzök elszívására



Belső átmérő	Külső átmérő	Nyomás	Vákuumterh.	Hajl. Sugár	Cikkszám
mm	mm	bar	m/ H ₂ O	mm	
25	32	2,85	4,9	40	PUR_25_H
30	38	2,37	4,8	48	PUR_30_H
32	40	2,22	4,6	51	PUR_32_H
35	43	2,03	4,4	54	PUR_35_H
40	48	1,79	4,2	61	PUR_40_H
45	53	1,60	3,9	67	PUR_45_H
50	58	1,44	3,7	74	PUR_50_H
60	68	1,20	2,8	86	PUR_60_H
70	79	1,04	2,1	100	PUR_70_H
75	84	0,96	2,0	106	PUR_75_H
80	89	0,90	1,8	113	PUR_80_H
90	99	0,81	1,6	125	PUR_90_H
100	109	0,73	1,2	138	PUR_100_H
110	119	0,66	1,1	151	PUR_110_H
120	129	0,61	1,0	163	PUR_120_H
125	134	0,59	0,9	169	PUR_125_H
130	139	0,56	0,9	176	PUR_130_H
140	149	0,52	0,9	189	PUR_140_H
150	159	0,48	0,8	201	PUR_150_H
160	169	0,45	0,7	214	PUR_160_H
180	189	0,40	0,6	239	PUR_180_H
200	209	0,37	0,6	265	PUR_200_H
225	234	0,32	0,4	296	PUR_225_H
250	259	0,29	0,2	328	PUR_250_H
300	309	0,24	0,2	391	PUR_300_H
350	359	0,21	0,2	454	PUR_350_H
400	409	0,18	0,1	518	PUR_400_H
450	459	0,16	0,1	584	PUR_450_H
500	509	0,15	0,1	650	PUR_500_H