



POLIURETÁN ÉLELMISZERIPARI CSIGATÖMLŐ

Szín:

Átlátszó

Hőmérséklet:

-40°C - +90°C

Alapanyag:

Poliuretán

beágyazott acélspirál erősítéssel

Tulajdonság:

Sima belső felület

Kopásálló

Élelmiszer minőségű

Spirálok közötti falvastagság: 0,8-1,3mm

Felhasználható:

Közepes és nagy szívóigénybevételre, koptató hatású anyagok,

élelmiszer minőségű anyagok szállítására



Belső átmérő	Külső átmérő	Tömeg	Hajl. Sugár	Vákuumterh.	Cikkszám
mm	mm	g/m	mm	m/ H ₂ O	
38	42,4	335	40	5,0	PUR_E_038
40	44,4	350	50	5,0	PUR_E_040
45	49,4	390	50	5,0	PUR_E_045
50	54,4	465	60	5,0	PUR_E_050
51	55,4	470	60	5,0	PUR_E_051
60	64,4	550	70	4,0	PUR_E_060
63	67,4	575	70	4,0	PUR_E_063
65	69,4	590	70	4,0	PUR_E_065
70	74,4	695	80	4,0	PUR_E_070
75	79,4	780	80	3,5	PUR_E_075
76	80,4	790	90	3,5	PUR_E_076
80	84,4	815	90	3,5	PUR_E_080
90	94,4	925	100	2,5	PUR_E_090
100	104,4	1025	120	2,5	PUR_E_100
102	106,4	1045	120	2,5	PUR_E_102
110	114,4	1165	130	2,5	PUR_E_110
120	124,4	1265	140	2,0	PUR_E_120
127	131,4	1340	150	2,0	PUR_E_127
130	134,4	1445	150	2,0	PUR_E_130
140	144,4	1470	160	1,5	PUR_E_140
150	154,4	1535	170	1,5	PUR_E_150
152	156,4	1555	170	1,5	PUR_E_152
160	164,4	2225	180	1,5	PUR_E_160
180	184,4	2495	210	1,0	PUR_E_180
200	204,4	2760	230	1,0	PUR_E_200
203	207,4	2800	230	1,0	PUR_E_203
228	232,4	3135	260	0,5	PUR_E_228
250	254,4	3430	290	0,5	PUR_E_250
254	258,4	3485	290	0,5	PUR_E_254
265	269,4	3630	300	0,5	PUR_E_265
279	283,4	3815	320	0,5	PUR_E_279
305	309,4	4165	350	0,5	PUR_E_305